

**CICLI DI VERNICIATURA per VEICOLI INDUSTRIALI****CICLO N. 13B**

Bagnato su Bagnato

**SMALTO ABF Tinta Pronta BIANCO per FURGONI****Supporti : per il trattamento prima dell'applicazione vedi allegato**Vetroresina - Gel-Coat  
Verniciature originali - Vecchie verniciature a 2 componenti, Nitro, Sintetiche**Tipo di Veicolo**

Mezzi frigoriferi

numeri strati **1**

Colori Pastello

**CARATTERISTICHE**velocità \* \* \* \*  
protezione \* \* \* \*  
estetica \* \* \*

<b>1° STRATO</b>	codice	miscelazione a volume	essiccazione	
			a 20°C	a 60°C
Duralit ABF bianco furgoni	Serie 163	1000	Maneggiabilità: 6 - 8 ore	
Catalizzatore 2:1 Rapido	1.959.3280 )	500	Indurimento: 24 ore   40 - 50 min.	
Catalizzatore 2:1 Normale	1.959.3270 )			
Diluyente Normale	1.911.4310 ]		Riverniciabilità: oltre le 18 ore carteggiare	
Diluyente Rapido	1.911.4305 ]	100 - 200		
Diluyente Lento	1.934.3207 ]			

**Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:**

<b>PRODOTTO</b>	<b>SCHEDA N.</b>
Smalto ABF Tinta Pronta Bianco per Furgoni	306