

## FONDO EPOSSIDICO 7- 413 + SMALTO POLIURETANICO A RILIEVO 7- 513

**SUPPORTI** Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

Tutti.

### CARATTERISTICHE

velocità \*\*  
protezione \*\*\*  
estetica \*\*\*

numero strati **2**

	codice	miscelazione a peso	essiccazione	carteggiatura
<b>1° STRATO</b>				
FONDO EPOSSIDICO	7-413	1000	<u>ciclo bagnato su bagnato:</u> (ad aria) tra 2 e 24 ore <u>ciclo secco su secco:</u> ad aria: oltre 24 ore forno: 50-60' a 60°C	non necessaria
INDUR.PER EPOSSIDICI	1.959.4010	} 200		secco: P220+320/400 umido: P400+600/800
INDUR. RAPIDO EPOSSIDICI	1.959.4011			
DILUENTE PER EPOSSIDICI	1.911.4410	250-300		
<b>2° STRATO - mano liscia</b>				
SMALTO POLIURET. RILIEVO	7-513	1000	intervallo tra le mani: 1-2 ore ad aria: maneggiabilità 6-8 ore indurimento: 16-24 ore a forno: 40' a 60°C	
INDUR. POLIURET. RILIEVO	1.959.1300	200		
DILUENTE PER EPOSSIDICI	1.911.4420	300-400		
<b>2° STRATO - mano a rilievo</b>				
SMALTO POLIURET. RILIEVO	7-513	1000		
INDUR. POLIURET. RILIEVO	1.959.1300	200		
DILUENTE POLIURETANICI	1.911.4420	0-100		

**NOTE:**

Riverniciabile entro le 24 ore senza carteggiatura

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-413 FONDO EPOSSIDICO	526
7-513 SMALTO POLIURETANICO A RILIEVO	538