

FONDO EPOSSIDICO 7- 413 + SMALTO ACRILICO 7- 110

SUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

Tutti.

CARATTERISTICHE

velocità **
protezione ****
estetica ****

numero strati **2**

	codice	miscelazione a peso	essiccazione	carteggiatura
1° STRATO				
FONDO EPOSSIDICO	7-413	1000	<u>ciclo bagnato su bagnato:</u> (ad aria) tra 2 e 24 ore <u>ciclo secco su secco:</u> ad aria : oltre 24 ore forno: 50-60' a 60°C	non necessaria
INDUR. PER EPOSSIDICI	1.959.4010	200		secco: P220+320/400 umido: P400+600/800
INDUR. RAPIDO EPOSSIDICI	1.959.4011			
DILUENTE PER EPOSSIDICI	1.911.4410	250-300		
2° STRATO				
SMALTO ACRILICO	7-110	1000	ad aria: maneggiabilità 4-5 ore indurimento: 20-24 ore a forno: 30-40' a 50-60°C	
INDURITORE PER ACRILICO	1.959.5080	500		
DILUENTE PER ACRILICI	1.911.4430	100-150		

NOTE:

Ciclo con la massima resistenza all'esterno, ottima copertura e aspetto finale.

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-413 FONDO EPOSSIDICO	526
7-110 SMALTO ACRILICO	510