

FONDO EPOSSIVINILICO 7- 414 + SMALTO EPOSSIVINILICO 7- 420

SUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

Tutti esclusi poliestere rinforzati con fibra di vetro (gel coat)

CARATTERISTICHE

velocità *
protezione * * * *
estetica * * *

numero strati **2**

	codice	miscelazione a peso	essiccazione	carteggiatura
1° STRATO				
FONDO EPOSSIVINILICO	7-414	1000	maneggiabilità 2-3 ore sovrapplicazione: da 2-3 ore senza carteggiatura anche dopo lunghi periodi.	non necessaria
INDUR. PER EPOSSIDICI	1.959.4010	100		
INDUR. RAPIDO EPOSSIDICI	1.959.4011	400-500		
DILUENTE PER EPOSSIDICI	1.911.4410			
2° STRATO				
SMALTO EPOSSIVINILICO	7-420	1000	maneggiabilità 6-8 ore indurimento 12-18 ore	
INDURITORE EPOSSIDICI	1.959.4010	350		
INDUR. RAPIDO PER EPOSS.	1.959.4011	600-700		
DILUENTE PER ESPOSSIDICI	1.911.4410			

NOTE:

La riverniciatura di smalti e fondi di natura epossivinilica può essere eseguita anche dopo lunghi periodi senza carteggiatura.

In caso di esposizione alle radiazioni solari le superfici verniciate con gli smalti epossidici tendono ad opacizzare e le tinte chiare possono evidenziare ingiallimenti.

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-414 FONDO EPOSSIVINILICO	527
7-420 SMALTO EPOSSIVINILICO	530