

## ANTIRUGGINE EXTRA 7- 820 + SMALTO SINTETICO URETANICO 1K 7- 630

### SUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

lamiera di acciaio  
lamiera di acciaio con corrosione  
lamiera nera di acciaio senza calamina  
lamiera nera di acciaio con calamina

### CARATTERISTICHE

velocità \* \*  
protezione \* \*  
estetica \* \*

numero  
strati

2

	codice	miscelazione a peso	essiccazione 20°C	carteggiatura
<b>1° STRATO</b>				
ANTIRUGGINE	7-820	1000	ad aria: maneggiabilità 40-60' sovrapplicazione 60-90'	non necessaria
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610	} 300-400		
DILUENTE NITRO	1.921.3215			
DIL. SENZA AROMATICI	1.921.1205			
<b>2° STRATO</b>				
SM. 1K SINT. URETANICO	7-630	1000	ad aria: maneggiabilità 10-12 h. indurimento 48-72 ore	
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610	250-350		
	1.921.3215			
	1.921.1205			
NOTE:				

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-820 ANTIRUGGINE EXTRA	561
7-630 SMALTO SINTETICO URETANICO 1K	544