

SMALTO POLIURETANICO SEMILUCIDO PER LAMIERA ZINCATA 7- 514

SUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

lamiera di acciaio non corrosa
lamiera di acciaio con corrosione
lamiera nera di acciaio senza calamina
lamiera nera di acciaio con calamina
lamiera zincata

CARATTERISTICHE

velocità * * *
protezione * *
estetica * *

numero
strati

1

	codice	miscelazione a peso	essiccazione 20°C	carteggiatura
1° STRATO				
SMALTO	7-514	1000	ad aria: maneggiabilità 7-8 ore indurimento 24-36 ore	
CATALIZZATORE	1.954.9000 }	150		
DILUENTE	1.911.4310 }	100-150		
2° STRATO				
NOTE:				

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-514 SMALTO POL.URET. S.L. PER LAMIERA ZINCATA	539