

ANTIRUGGINE 7- 810 + SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE EXTRA 7- 648

SUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

lamiera di acciaio non corrosa
lamiera di acciaio con corrosione
lamiera nera di acciaio senza calamina
lamiera nera di acciaio con calamina
vecchie verniciature resistenti ai solventi

CARATTERISTICHE

velocità * * * *
protezione * *
estetica * *

numero strati **2**

	Codice	miscelazione a peso	essiccazione	carteggiatura
1° STRATO				
ANTIRUGGINE	7-810	1000	ad aria: maneggiabilità 40-60' sovrapplicazione 60-90'	non necessaria
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610 }	300-400		
DILUENTE NITRO	1.921.3215 }			
DIL. SENZA AROMATICI	1.921.1205 }			
2° STRATO				
SMALTO RAPIDA ESSICC.	7-648	1000	ad aria: maneggiabilità 2-3 ore indurimento 4-5 giorni	
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610 }	250-350		
DILUENTE NITRO	1.921.3215 }			
DIL. SENZA AROMATICI	1.921.1205 }			

NOTE:

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-810 ANTIRUGGINE	560
7-648 SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE EXTRA	542