

## ANTIRUGGINE 7- 810 + SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE EXTRA 7- 648

### SUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

lamiera di acciaio non corrosa  
lamiera di acciaio con corrosione  
lamiera nera di acciaio senza calamina  
lamiera nera di acciaio con calamina  
vecchie verniciature resistenti ai solventi

### CARATTERISTICHE

velocità \* \* \* \*  
protezione \* \*  
estetica \* \*

numero strati **2**

	Codice	miscelazione a peso	essiccazione	carteggiatura
<b>1° STRATO</b>				
ANTIRUGGINE	7-810	1000	ad aria: maneggiabilità 40-60' sovrapplicazione 60-90'	non necessaria
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610	} 300-400		
DILUENTE NITRO	1.921.3215			
DIL. SENZA AROMATICI	1.921.1205			
<b>2° STRATO</b>				
SMALTO RAPIDA ESSICC.	7-648	1000	ad aria: maneggiabilità 2-3 ore indurimento 4-5 giorni	
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610	} 250-350		
DILUENTE NITRO	1.921.3215			
DIL. SENZA AROMATICI	1.921.1205			

NOTE:

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-810 ANTIRUGGINE	560
7-648 SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE EXTRA	542