

ANTIRUGGINE EXTRA 7- 820 + SMALTO CLOROALCHIDICO 7-910

SUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

lamiera di acciaio non corrosa
lamiera di acciaio con corrosione
lamiera nera di acciaio senza calamina
lamiera nera di acciaio con calamina
vecchie verniciature resistenti ai solventi

CARATTERISTICHE

velocità * * *
protezione * * *
estetica * * *

numero strati **2**

	codice	miscelazione a peso	essiccazione	carteggiatura
1° STRATO				
ANTIRUGGINE EXTRA	7-820	1000	ad aria: maneggiabilità 40-60' sovrapplicazione 60-90'	non necessaria
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610	} 300-400		
DILUENTE NITRO	1.921.3215			
DIL. SENZA AROMATICI	1.921.1205			
2° STRATO				
SMALTO CLOROALCHIDICO	7-910	1000	ad aria: maneggiabilità 3-4 ore indurimento 36-48 ore	
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610	} 400-500		
DILUENTE NITRO	1.921.3215			

NOTE:

Lo smalto cloroalchidico è riverniciabile entro 2 ore dall'applicazione senza carteggiatura oppure dopo completa essiccazione(6-7 giorni).

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche :

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-820 ANTIRUGGINE EXTRA	561
7-910 SMALTO CLOROALCHIDICO	555