

ANTIRUGGINE EXTRA 7- 820 + VERNICE CLOROCAUCCIU' 7- 920

SUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione: vedi allegato Supporti

lamiera di acciaio non corrosa
lamiera di acciaio con corrosione
lamiera nera di acciaio senza calamina
lamiera nera di acciaio con calamina
vecchie verniciature resistenti ai solventi

CARATTERISTICHE

velocità * * *
protezione * * *
estetica * * *

numero strati **2**

	codice	miscelazione a peso	essiccazione	carteggiatura
1° STRATO				
ANTIRUGGINE	7-820	1000	ad aria: maneggiabilità 40-60' sovrapplicazione 60-90'	non necessaria
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610	} 300-400		
DILUENTE NITRO	1.921.3215			
DIL. SENZA AROMATICI	1.921.1205	}		
2° STRATO				
VERNICE CLOROCAUCCIU'	7-920	1000	ad aria: maneggiabilità 4-5 ore indurimento 24-48 ore	
DILUENTE SINTETICO	1.911.5610	300-500		

NOTE:

Il ciclo non è consigliato per manufatti che devono rimanere immersi in acqua.
La vernice al cloro-caucciù tende ad ingiallire durante lo stoccaggio (in particolare le tinte chiare).
Se ne sconsiglia l'utilizzo per manufatti che richiedono un preciso punto tinta.

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-820 ANTIRUGGINE EXTRA	561
7-920 VERNICE CLOROCAUCCIU'	556