

## ANTIRUGGINE PENNELLO 7- 080 + SMALTO LUCIDO PENNELLO 7-030

### SUUPPORTI Per il trattamento prima dell'applicazione:vedi allegato Supporti

lamiera di acciaio non corrosa  
lamiera di acciaio con corrosione  
lamiera nera di acciaio senza calamina  
lamiera nera di acciaio con calamina  
vecchie verniciature resistenti ai solventi

### CARATTERISTICHE

velocità \* \* \*  
protezione \*  
estetica \* \*

numero strati **2**

	codice	miscelazione a peso	essiccazione	carteggiatura
<b>1° STRATO</b>				
ANTIRUGGINE A PENNELLO DILUENTE SINTETICO	7-080 1.911.5610	1000 0-50	ad aria: maneggiabilità 3-4 ore riverniciabilità 18-24 ore	non necessaria
<b>2° STRATO</b>				
SMALTO LUCIDO PENNELLO DILUENTE SINTETICO	7-030 1.911.5610	1000 0-50	ad aria: maneggiabilità 6-8 ore riverniciabilità 20-24 ore	

### NOTE:

Film opachi e semilucidi: utilizzare lo smalto 7-020 (Opaco a pennello) in miscela con lo smalto lucido 7-030.  
Vedi tabella opacità.

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche :

PRODOTTO	SCHEDA N.
7-080 ANTIRUGGINE A PENNELLO	562
7-030 SMALTO LUCIDO A PENNELLO	551
7-020 SMALTO OPACO A PENNELLO	550