



Aggiornamento Aprile 2006

TEX PLUS SF

Idropittura murale traspirante fine per interni, di ottima qualità, esente da solventi.

Caratteristiche del prodotto

Composizione

A base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati e cariche di elevata finezza e ottimo punto di bianco

Secco resina sul secco totale

13% +/- 1

Altre proprietà

Ottima adesione e copertura sia su muri nuovi che già pitturati con prodotti organici o con tempere. Ridotta tendenza a schizzare se applicato a rullo. Garantisce un'elevata traspirabilità al supporto. L'elevata finezza di TEX PLUS lo rende particolarmente adatto per applicazioni su superfici lisce come gesso, cartongesso o rasate con stucchi in polvere o in pasta. Completamente esente da solventi
In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo

Conservazione

Proprietà:

Brillantezza:

Dopo 24 h 2 – 2,5 GU a 85°

Densità:

Circa 1,53 Kg/L

Viscosità in barattolo:

Circa 30 – 35 Pa.s a 20°C (MC1 FL10 5,66 rpm)

Contenuto in solidi:

In peso: circa 60%

In volume: circa 40%

Essiccazione a 20°C al 65% di U.R.:

Fuori polvere: dopo circa 1 ora

Sopraverniciabile: dopo circa 3 – 4 ore

Resa:

6 - 7 m²/L nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti, nonché al sistema di applicazione adottato

Spessore medio del film essiccato:

circa 60 microns nelle due mani

Modo d'impiego

Applicazione

A pennello, a rullo, a spruzzo AIRLESS

Diluizione

Al 60% in volume con acqua se applicato a pennello

Al 40% in volume con acqua se applicato a rullo o a spruzzo

Tempo fra una mano e l'altra

3 – 4 ore in condizioni ottimali

Sistemi di applicazione

- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione delle opere in muratura"

- Applicazione di due mani di TEX PLUS diluite dal 40 al 60% in volume con acqua, in funzione del sistema di applicazione adottato.

Questo prodotto non è classificato "pericoloso" ai sensi del D.L. n° 65 del 14.03.'03 pertanto non è disponibile la scheda di sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Idropittura murale traspirante di aspetto fine, per interni, esente da solventi (Tipo TEX PLUS SF)

Caratteristiche generali : A base di resine sintetiche in emulsione acquosa e cariche finissime particolarmente bianche. Ottima adesione e copertura. Di aspetto opaco, non sfoglia. Buona traspirabilità, permette un buono scambio di vapore acqueo tra muro e ambiente. Particolarmente adatto per applicazioni su superfici lisce come gesso, cartongesso o rasate con stucchi in polvere o in pasta.

Percentuale in peso di secco resina

sul secco totale:

13% +/- 1

Spessore medio del film essiccato:

circa 60 microns nelle due mani

Peso specifico:

1,53 kg/L
