

HYDRA

TRASPIRANTE PER INTERNI

224

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HYDRA è una pittura murale traspirante per interni a base di copolimeri vinilversatici, carbonato di calcio, ed additivi vari di qualità, adatto alla pitturazione di pareti in muratura, soffitti, bagni, garage, magazzini, capannoni e di qualsiasi altro ambiente ove non è richiesta una pitturazione specifica, ma con costi contenuti, oltre ad essere facilmente applicabile, è dotato a secco di una buona copertura e resistenza all'abrasione, preserva il supporto interno dalla formazione della muffa, di ottimo ancoraggio al supporto e di perfetta traspirabilità e di buon potere riempitivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,60 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO , applicare due mani di HYDRA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO , applicare due mani di HYDRA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.



STRUMENTI: Pennello - Rullo - Spruzzo



DILUIZIONE: Acqua 30-60% in volume



RESA TEORICA: 9 -11 mq/lt



ESSICCAZIONE: Fuori polvere : 20 minuti
Completa: 24 ore

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.