

FINISSAGE

Filler fine monocomponente

1069.

26/08/09 LRB/nz

Descrizione e impieghi

Prodotto a base di resine alchidiche e nitrocellulosa, dotato di rapidissima essiccazione, buona adesione e facile carteggiabilità. Di pasta molto fine, è particolarmente indicato per ritocchi di piccole imperfezioni, punte di spillo, porosità e leggere graffiature.

Dopo carteggiatura con carta finissima può essere riverniciato direttamente con smalti a finire.

Caratteristiche tecniche

Colore : grigio
 Peso specifico : 1.66 kg/l (± 0.02)
 Viscosità : 120000 (± 10000) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 7
 Stabilità di stoccaggio : 24 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIB(c)** contenuto massimo di COV: 540 g/l

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto : Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere.

Metodo applicativo : - spatola

Essiccazione ad aria (20°C) : Fuori polvere : 5 minuti
 con spessore di 30 µm : In profondità : 15 minuti

Carteggiabile : dopo 15 ÷ 20 minuti, a secco o ad umido, direttamente con carta abrasiva da finitura.

Riverniciabile : subito dopo la carteggiatura, con qualunque tipo di prodotto.

Il prodotto è contenuto in tubetto metallico ed è pronto all'uso. Va applicato a spatola in strati molto sottili esercitando una leggera pressione con la spatola, per garantire la penetrazione dello stucco dentro porosità profonde. Non applicare mai grossi spessori in una volta sola, in caso di necessità eseguire diverse applicazioni di sottili strati successivi.

NOTE: Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE