

SCHEDA TECNICA

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 05.07.96

XT0590/00**LEGANTE MONOCOMPONENTE PER LA STUCCATURA DEL PARQUET****Settore d'impiego**

Parquet

Sistema d'impiego

Con una spatola, dopo averlo impastato con polvere di legno

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	13 ± 1
* Viscosita' DIN 4 a 20°C (sec):	95 ± 5
* Peso specifico (kg/lt):	0,887 ± 0,030

Preparazione del supporto

Levigatura del parquet con grana 100-150 ed accurata pulizia

Caratteristiche generali

* Essiccazione (100 gr/m ² a 20°C):	in superficie	circa 30'
	in profondità	12 ore

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza. Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

E' un legante appositamente studiato per impastare la polvere di legno (ottenuta dalla levigatura del pavimento grezzo) e successivamente stuccare il parquet. Per una stuccatura perfetta si consiglia di passare prima un impasto molto liquido (20-30 gr di polvere per 100 gr di XT0590/00) premendo bene per farlo entrare il più profondamente possibile nelle fessure e ripassare, appena finita la prima passata, con un impasto un po' più duro (40-50 gr di polvere per 100 gr di legante). Lo stucco asciuga rapidamente in superficie, ma, per ottenere un buon risultato, è consigliabile attendere una notte prima della carteggiatura e successiva verniciatura affinché il prodotto essicchi anche in profondità. La stuccatura asciutta presenta eccezionali caratteristiche quali facilissima carteggiatura (è sufficiente una levigatrice orbitale con carta 100-150), nessuna tendenza ad impastare la carta, buona resistenza alla successiva verniciatura con minimo calo dello stucco, conservazione della tonalità naturale della farina di legno nella fessura (stuccatura scarsamente visibile). Eseguita la carteggiatura e successiva aspirazione della polvere, è consigliabile applicare una prima mano di fondo isolante TU0325/00 e successivamente la vernice lucida TL0599/00 o semilucida TZ66XX/00.