



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL MSK 80

DESCRIZIONE

Nastro per mascheratura professionale per il settore automobilistico.

DATI TECNICI

Supporto	Carta impregnata da 58 g/m ² ; gialla
Adesivo	Gomma naturale secca e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,135	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	4,5	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	85	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	9	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	80°C (110°C x 30min)	=

APPLICAZIONI

Nastro per mascheratura indicato per applicazioni che richiedono resistenza alle temperature e per il settore automobilistico.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo base gomma naturale secca e resine	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ottima adesività anche su superfici irregolari ✓ Resistente fino a 110°C (30 min) ✓ Facilmente rimovibile senza tracce di adesivo dalle superfici di applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alta prestazionalità in sovrapposizione del nastro e con carta mascheratura ✓ Utilizzabile con lampade IR per lavori di rifinitura ✓ Resistente ai solventi e diluenti
Carta impregnata	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il colore giallo aiuta nelle operazioni di spruzzo, creando un netto contrasto con i colori più diffusi ✓ Facilmente rimovibile senza rotture 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Massima conformabilità ✓ Eccellente sia con le tradizionali vernici a solvente che con quelle all'acqua ✓ Ottima lacerabilità manuale

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

MK006IT_REV04_MSK80

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.